

Drahtelektroden für das Schutzgasschweißen MAG/MSG				DR-SG 2 Ni			
Normbezeichnungen		EN ISO 14341-A : G3Ni1 AWS/ASME-A5.28 : ER 80 S-Ni1					
Eigenschaften/ Anwendungen		Massivdrahtelektrode zum Schweißen von kaltzähem Stählen bis - 80 °C.					
Drahtanalyse (Richtwerte)		C 0,06-0,14 Cr 0,150	Si 0,50-0,90 Mo 0,150 Ti+Zr 0,150	Mn 1,00-1,60 V 0,030	P 0,020 Cu 0,350	S 0,020 Al 0,020 Ni 0,80-1,50	
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes		Schutzgas M 2 Streckgrenze Re >490 MPa Zugfestigkeit Rm >600 MPa Dehnung A (Lo=5do) > 25 % Kerbschlagarbeit ISO-V Av > 80 J bei -40 °C					
Schutzgase		C, M 2 nach EN ISO 14175					
Zulassungen		VdTÜV-Eignungsprüfung, CE-Zeichen					
Ausbringung							
Stromart/Polung Schweißpositionen		DC (=) + PA, PB, PC, PE, PF, (PG) nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F, 2G, 4G, 3G, (3G) nach ASME IX					
Empfohlene Arbeitsparameter		Abmessung:	0,80	1,00	1,20	1,60	mm
		Spannung:	18-24	18-32	18-34	28-38	V
		Stromstärke:	60-200	80-300	120-380	225-550	A
Werkstoffe		siehe Produktinformation					
Lieferformen		Spulen nach DIN 8559, EN 759, EN ISO 544 und EN ISO 14344 Durchmesser in mm: 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,60					
Statistische Warennummer: 72299090							

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)