

Drahtelektroden für das Schutzgasschweißen MAG/MSG		DR-SG Ni 2,5				
Normbezeichnungen	EN ISO 14341-A : G2Ni2 AWS/ASME-A5.28 : ER 80 S-Ni2					
Eigenschaften/ Anwendungen	Massivdrahtelektrode zum Schweißen von kaltzähen Stählen bis - 80 °C.					
Drahtanalyse (Richtwerte)	C 0,06-0,14	Si 0,40-0,80	Mn 0,80-1,40	P 0,020	S 0,020	Ni 2,10-2,70
	Cr 0,150	Mo 0,150	V 0,030	Cu 0,350	Al 0,020	
		Ti+Zr 0,150				
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes	Schutzgas M 2 Streckgrenze Re >510 MPa Zugfestigkeit Rm >610 MPa Dehnung A (Lo=5do) > 22 % Kerbschlagarbeit ISO-V Av > 47 J bei - 80 °C					
Schutzgase	C, M 2 nach EN ISO 14175					
Zulassungen	VdTÜV-Eignungsprüfung, CE-Zeichen					
Ausbringung						
Stromart/Polung Schweißpositionen	DC (=) + PA, PB, PC, PE, PF, (PG) nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F, 2G, 4G, 3G, (3G) nach ASME IX					
Empfohlene Arbeitsparameter	Abmessung:	0,80	1,00	1,20	1,60	mm
	Spannung:	18-24	18-32	18-34	28-38	V
	Stromstärke:	60-200	80-300	120-380	225-550	A
Werkstoffe	siehe Produktinformation					
Lieferformen	Spulen nach DIN 8559, EN 759, EN ISO 544 und EN ISO 14344 Durchmesser in mm: 0,80 - 1,00 - 1,20 - 1,60					
Statistische Warennummer: 72299090						

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)