

Stabelektroden für die Elektro-Hand-Schweißung		DR-E 4316 150					
Normbezeichnungen	EN ISO 3581-A (EN ISO 3581-B Werkstoff-Nr. AWS/ASME-A5.4		: E 19 9 L R 5 2 : 308L) : 1.4316 : E 308L-16				
Eigenschaften/ Anwendungen	Rutil-basisch umhüllte, austenitische Hochleistungselektrode für Verbindungsschweißungen an Cr-Ni-Stählen. Ruhiger, stabiler Lichtbogen. Glatte feinschuppige Nähte mit leichtem Schlackenabgang. Betriebstemperatur bis 350 °C.						
Drahtanalyse (Richtwerte)	C 0,040	Si 1,200	Mn 2,000	P 0,030	S 0,025	Ni 9,00-11,00	
	Cr 18,00-21,00	Mo < 0,750		Cu < 0,750			
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes	Streckgrenze Re Zugfestigkeit Rm Dehnung A (Lo=5do) Kerbschlagarbeit ISO-V Av		>320 MPa >510 MPa > 30 % > 65 J bei 20 °C				
Schutzgase							
Zulassungen							
Ausbringung	> 125 % und < 160 %						
Stromart/Polung Schweißpositionen	DC (=) +, AC (~) PA, PB nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F nach ASME IX						
Empfohlene Arbeitsparameter	Abmessung:	2,00	2,50	3,20	4,00	5,00	mm
	Stromstärke:	40-75	50-100	80-130	100-180	170-250	A
Werkstoffe	siehe Produktinformation						
Lieferformen	Durchmesser in mm: 2,00 x 300 - 2,50 x 350 - 3,20 x 350 - 4,00 x 450 - 5,00 x 450						
Statistische Warennummer: 83111000							

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)