

Fülldrahtelektroden für das Schutzgasschweißen		DR-F 4337 M	
Normbezeichnungen	EN ISO 17633-A (EN ISO 17633-B Werkstoff-Nr. AWS/ASME-A5.22	: T 29 9 M M 1 : TS312-FM1) : 1.4337 : EC 312	
Eigenschaften/ Anwendungen	In Walztechnik hergestellter Metall-Pulver-Fülldraht zum Schweißen artgleicher und artverschiedener Stähle. Das Schweißgut besitzt hohe Rissicherheit und ist daher besonders für schwer schweißbare Stähle und Pufferlagen geeignet. Gutes Nahtaussehen, keine Spritzer und keine Schlackenbildung zeichnen diesen Draht aus. Zunderbeständig bis 1100 °C.		
Drahtanalyse (Richtwerte)	C 0,150 Cr 27,00-31,00	Si 1,200 Mo 0,300	Mn 2,500 P 0,035 Cu 0,300
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes	Schutzgas Streckgrenze Re Zugfestigkeit Rm Dehnung A (Lo=5do) Kerbschlagarbeit ISO-V Av	M 21, C1 >450 MPa >650 MPa > 15 % > 40 J bei 20 °C	
Schutzgase	M 21 nach EN ISO 14175		
Zulassungen			
Ausbringung	> 85 %		
Stromart/Polung Schweißpositionen	DC (=) + PA, PB, PC, PE, PF, PG nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F, 2G, 4G, 3G, 3G nach ASME IX		
Empfohlene Arbeitsparameter	Abmessung:	1,20 1,60	mm
	Spannung:	13-30 13-32	V
	Stromstärke:	60-280 100-350	A
Werkstoffe	siehe Produktinformation		
Lieferformen	Spulen nach DIN 8559, EN 759, EN ISO 544 und EN ISO 14344 Durchmesser in mm: 1,20 - 1,60 - 2,00 - 2,40		
Statistische Warennummer: 83112000			

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)