

Schweißstäbe für das Schutzgasschweißen WIG		DR-SG 2				
Normbezeichnungen	EN ISO 636-A Werkstoff-Nr. AWS/ASME-A5.18		: W3Si1 : 1.5125 : ER 70 S-6			
Eigenschaften/ Anwendungen	WIG-Schweißstab für Verbindungsschweißungen an allgemeinen Bau- und Rohrstählen, sowie an Feinkornbaustählen.					
Drahtanalyse (Richtwerte)	C 0,06-0,14	Si 0,70-1,00	Mn 1,30-1,60	P 0,025	S 0,025	Ni 0,150
	Cr 0,150	Mo 0,150	V 0,030		Al 0,030	
		Ti+Zr 0,150				
Mechanische Gütwerte des reinen Schweißgutes	Schutzgas Streckgrenze Re Zugfestigkeit Rm Dehnung A (Lo=5do) Kerbschlagarbeit ISO-V Av		Argon >420 MPa >520 MPa > 27 % >100 J bei 20 °C			
Schutzgase	Argon nach EN ISO 14175					
Zulassungen	VdTÜV-Eignungsprüfung, CE-Zeichen					
Ausbringung						
Stromart/Polung Schweißpositionen	DC (=) - PA, PB, PC, PE, PF, (PG) nach EN ISO 6947 1G, 1F, 2F, 2G, 4G, 3G, (3G) nach ASME IX					
Empfohlene Arbeitsparameter						
Werkstoffe	siehe Produktinformation					
Lieferformen	gerichtete Stäbe mit einer Länge von 1.000 mm in Kartons à 25,00 kg, andere Längen auf Anfrage Durchmesser in mm: 0,60 - 0,80 - 0,90 - 1,00 - 1,20 - 1,40 - 1,60 - 2,00 - 2,40 - 3,00 - 4,00 lieferbare Drahtoberflächen: verkupfert					
Statistische Warennummer: 72173041						

Alle Informationen der Datenblätter entsprechen dem heutigen Kenntnisstand und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Datenblätter geben die Anforderungen der jeweiligen Norm für das reine Schweißgut wieder. Die Gewährleistung bestimmter Eigenschaften und Gütwerte, sowie Zusagen der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedürfen stets besonderer schriftlicher Vereinbarung. (01.2021)